

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Recubrimiento 100% silicona para tragaluces

Recubrimiento de tragaluz de silicona sin disolventes

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

El recubrimiento de silicona 100% libre de disolventes MuleHide es un sistema de recubrimiento de silicona curado en un solo componente y curado para la humedad, diseñado para usarse en tragaluces de fibra de vidrio existentes. El sistema proporciona protección a largo plazo porque resiste la meteorización, el envejecimiento, la oxidación, la arena impulsada por el viento, la lluvia y la nieve, los efectos del ozono, la radiación ultravioleta y los extremos de temperatura típicos de los tejados. Debido a su alto contenido en sólidos y ausencia de disolventes hidrocarburos, la silicona 100% puede aplicarse en más de 40 milímetros de una sola capa sin ampollas, manteniendo la máxima adherencia. El recubrimiento 100% de silicona para claraboyas solo está disponible en transparente.

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

El recubrimiento MuleHide 100% para claraboya es una dispersión de caucho de silicona. Este recubrimiento es un material de una sola parte, listo para usar, que puede aplicarse fácilmente sobre una superficie seca y libre de heladas, y se cura a temperatura normal en 1 a 4 horas reaccionando con la humedad del aire. Para aplicaciones con niveles de humedad inferiores a lo normal, espera que el tiempo de curado sea más largo.

EMBALAJE

Tamaños de los recipientes: 1 o 5 galones

APLICACIÓN

Las superficies que se recubrirán con recubrimiento de MuleHide 100% silicona para tragaluces deben prepararse adecuadamente. La superficie del tragaluz debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas. El recubrimiento puede aplicarse con rodillo de siesta media o pincel. La dosis recomendada de aplicación es de 30 mils (aprox. 2,25 galones por cuadrado) y debe aplicarse en varias capas para eliminar el flacidez o el escurrimiento.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| | |
|---|------------|
| Apariencia | ¡Libre |
| Sólidos por volumen | 90 (+/-3)% |
| Gravedad específica, a 25°C (77°F) | 1.03 |
| Tiempo libre de gracias | 1-2 horas. |
| Tiempo de curación | 1-4 horas. |
| Punto de Conflicto | 141°F |
| VOC | <20 g/l |

ALMACENAMIENTO y MANIPULACIÓN

- Vida útil de dos años con almacenamiento adecuado.
- El almacenamiento en el lugar de trabajo por encima de 90°F (32°C) puede afectar la vida útil del producto. Guarda el producto a temperaturas entre 60°F y 80°F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan a la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60°F antes de su uso.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.