

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



SL Base

Recubrimiento de silicona para nivelar superficies



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El recubrimiento nivelador de superficie SL Base es un recubrimiento 100% silicona con un color verde y un ligero olor. SL Base está diseñado para usarse como nivelador superficial en proyectos de cubiertas en los que la superficie es demasiado rugosa o desigual para aplicar un recubrimiento en el tejado, como en tejados de grava y zonas "alligatorres" de un tejado liso de superficie. Este recubrimiento puede aplicarse sobre la superficie del tejado mediante una unidad de pulverización sin aire de alta resistencia (recomendada) o enrollada. Tras la aplicación, la base SL se asentará en los puntos más bajos del techo y proporcionará una superficie más lisa. La superficie del tejado no estará completamente nivelada y algunas rocas seguirán siendo visibles. Como regla general, ninguna piedra debe sobresalir más de 1/4" tras la instalación de este producto.

USOS BÁSICOS

Aunque está diseñado principalmente para su uso sobre bur de grava, este producto también puede emplearse para nivelar la superficie de un bur de superficie lisa, betún modificado granulado y tejados de hormigón. SL Base produce excelentes resultados como recubrimiento principal antes de aplicar un recubrimiento de silicona para tejados.

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

La base SL es una dispersión de caucho de silicona. Este recubrimiento es un material de una sola parte, listo para usar, que puede aplicarse fácilmente sobre una superficie seca y libre de heladas, y se cura a temperatura y humedad normales en 4 a 48 horas (según el grosor) reaccionando con la humedad del aire. Para aplicaciones con temperaturas y niveles de humedad inferiores a lo normal, espera que el tiempo de curado sea más largo.

ALMACENAMIENTO

Guárdalos en recipientes sin abrir entre 40°F y 80°F.

VIDA EN LA ESTANTERÍA

24 meses.

APLICACIÓN

Spray: Aplica SL Base con una unidad estándar de pulverización sin aire de alta resistencia a una dosis de 3-6 galones por 100 pies cuadrados, dependiendo de la textura de la superficie. Utiliza pasadas cortas y superpuestas para asegurarte de que toda la superficie esté recubierta y que no haya huecos en la superficie.

Rodillo: Aplica SL Base con un rodillo de siesta medio a pesado. Vierte el material sobre la superficie y utiliza un rodillo para esparcir el material en todas las grietas y rendijas. Si aplicas con rodillo en lugar de pulverizador, prevés usar material adicional para rellenar todos los huecos. Instalar con rodillo también probablemente hará que parte de la roca se desincruste, lo cual habrá que retirar antes de aplicar la capa superior de silicona.

TAMAÑOS DE EMBALAJE

La base SL está disponible en cubos de 5 galones.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Verde
Contenido de sólidos, porcentaje por volumen ASTM 2697	90,2% ±2
Peso por galón ASTM D1475	10,3 libras por galón
Clasificación de permeancia ASTM E96	4.1
Limpieza	Aguarrás Mineral
Vida útil	24 meses
Viscosidad ASTM D2196	3.000-7.000 cps
VOC	< 50 gramos/litro

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal supervisor y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.