

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# SL Base

## Recubrimiento de nivelación de superficie de silicona



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

El revestimiento de nivelación de superficie de base SL es un revestimiento 100% de silicona con un color verde y un ligero olor. SL Base está diseñado para ser utilizado como nivelador de superficie en proyectos de techado en los que la superficie es demasiado rugosa o irregular para aplicar un revestimiento de techo, como techos contruidos con superficie de grava y áreas "aligáricas" de un techo construido con superficie lisa. Este recubrimiento se puede aplicar a la superficie del techo a través de una unidad de pulverización sin aire de alta resistencia (recomendado) o enrollarse. Después de la aplicación, SL Base se asentará en los puntos más bajos del techo y proporcionará una superficie más lisa. La superficie del techo no estará completamente nivelada y algunas rocas aún serán visibles. Como regla general, ninguna roca debe sobresalir más de 1/4" después de la instalación de este producto.

### USOS BÁSICOS

Si bien está diseñado principalmente para su uso sobre BUR de grava, este producto también se puede usar para nivelar la superficie de un BUR de superficie lisa, betún modificado granulado y techos de concreto. SL Base produce excelentes resultados como recubrimiento de imprimación antes de la aplicación de un recubrimiento de silicona para techos.

### COMPOSICIÓN Y MATERIALES

SL Base es una dispersión de caucho de silicona. Este recubrimiento es un material de una sola parte, listo para usar, que se puede aplicar fácilmente a una superficie seca y sin escarcha, y se cura a temperatura y humedad normales en 4 a 48 horas (dependiendo del grosor) al reaccionar con la humedad del aire. Para aplicaciones con niveles de temperatura y humedad más bajos de lo normal, espere que el tiempo de curado sea más largo.

### ALMACENAMIENTO

Almacene en recipientes sin abrir entre 40 ° F y 80 ° F.

### VIGENCIA

24 meses.

### APLICACIÓN

**Rociar:** Aplique SL Base con una unidad de rociado sin aire estándar de servicio pesado a una tasa de 3 a 6 galones por 100 pies cuadrados, según la textura de la superficie. Use pasadas cortas y superpuestas para asegurarse de que toda la superficie esté recubierta y que no haya huecos en la superficie.

**Rodillo:** Aplique SL Base con un rodillo de pelo medio a pesado. Vierta material sobre la superficie y use un rodillo para esparcir el material en todas las grietas y hendiduras. Si se aplica con rodillo en lugar de rociador, anticipe el uso de material adicional para llenar todos los huecos. La instalación con rodillo también hará que parte de la roca se desincruste, lo que deberá eliminarse antes de instalar la capa superior de silicona.

### TAMAÑOS DE EMBALAJE

SL Base está disponible en cubos de 5 galones.

### PROPIEDADES TÍPICAS

<b>Apariencia</b>	Verde
<b>Contenido de sólidos, porcentaje por volumen ASTM 2697</b>	90,2% ±2
<b>Peso por galón ASTM D1475</b>	10.3 libras por galón
<b>Clasificación de permeancia ASTM E96</b>	4.1
<b>Limpiar</b>	Bebidas espirituosas minerales
<b>Vigencia</b>	24 meses
<b>Viscosidad ASTM D2196</b>	3,000-7,000 cps
<b>VOC</b>	< 50 gramos/litro

### PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información sobre salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de seguridad de MuleHide deben ser leídas y entendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

### RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.