

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Sellador de silicona

Compuesto de impermeabilización de silicona



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El sellador de silicona es un compuesto de tapajuntas de silicona diseñado para su uso en diversas condiciones de tapajuntas y penetración a través del techo. Al instalar sistemas de recubrimiento MuleHide 100% silicona, úsalo en detalles y donde se requiera aplicar silicona verticalmente, como en paredes de parapeto. El producto se expandirá y contraerá con el movimiento de la superficie del tejado y es resistente a la degradación por rayos UV.

USOS BÁSICOS

El sellador 100% silicona se utiliza para sellar y reparar tejados, mampostería, chapa metálica arquitectónica y juntas y sujetadores metálicos de tejados.

EMBALAJE

Tamaños del recipiente: cubo de 2 galones

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

1. Todas las superficies que se reciban deben estar limpias, secas y libres de cualquier materia extraña como suciedad, aceites, grasa u otros residuos que puedan inhibir la adhesión.
2. Superficies metálicas que presenten óxido u otra oxidación, para prepararse con una amoladora o cepillo de alambre según sea necesario para eliminar contaminaciones superficiales.
3. Los sistemas existentes de tejados deben ser inspeccionados visualmente para detectar condiciones que puedan afectar negativamente a la adherencia de los productos recién instalados.
4. Reparar cualquier deficiencia visible como fisuras, ampollas y pandeos.
5. Inspeccionar visualmente todas las tapajuntas, bordes, drenajes, valles y penetraciones a través del tejado, y reparar según sea necesario según las condiciones del proyecto.

Aplicación

1. Remover el producto antes de aplicarlo si es necesario.
2. Aplica con pincel, paleta o espátula.
3. En todos los casos, se recomienda una prueba de adherencia para confirmar su idoneidad.
4. Antes de usar este producto en nuevas láminas de condensación (lisas o granuladas);
5. Se recomienda esperar 30 días para el envejecimiento.
6. Aplicar a un grosor uniforme de 1/8".
7. La aplicación en clima frío podría resultar en una aplicación desigual y un curado incorrecto del producto.
8. Aplicar en todas las vueltas, grietas o rupturas en la superficie que se extienden un mínimo de 2 pulgadas por cada lado.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Por favor, lee y comprende la especificación completa de MuleHide para este producto antes de su uso.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad	Método de prueba	Resultado típico
Elongación (%)	ASTM D412	379
Resistencia a la tracción (psi)	ASTM D412	235
Peso de sólidos (%)	ASTM D2697-3	92 ± 3
Tiempo sin arrear (horas)	ASTM C679	1-2
Tiempo de curación (horas)	--	16-18
VOC (g/l)	Calculado	< 50*

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Flexible.
- Bajo olor.
- Fácil de aplicar.
- Compatible con VOC.
- Curado rápido con humedad.
- Resistente a los rayos UV.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Adherencia superior a una variedad de sustratos.
- Adecuado para la mayoría de superficies y distintos tipos de tejados.
- Proporciona un sellado impermeable permanente en tapajuntas y penetraciones.

PRECAUCIONES

- No solicitar si se espera mal tiempo en las 24 horas posteriores a la solicitud.
- No diluir el producto.
- No para uso en lugares donde el producto esté bajo sumergimiento constante en agua.
- No se recomienda para acristalamiento estructural de silicona.
- No aplicar en espacios reducidos sin una ventilación adecuada.
- No aplicar a temperaturas superiores a 120°F.
- Para aplicaciones en clima frío, almacenar material por encima de 65°F. Solo para uso profesional - Mantenerlo fuera del alcance de los niños.



Sellador de silicona

Compuesto de impermeabilización de silicona



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO y MANIPULACIÓN

- La vida útil es de 24 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena correctamente.
- Todos los recipientes deben estar sellados cuando no se usen.
- Evitar congelarse.
- Almacenar recipientes sin abrir entre 50°F y 90°F
- Respetar las medidas de seguridad normales para el almacenamiento y manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Limpia las manos con limpiamanos sin agua.
- Las herramientas y equipos de aplicación pueden limpiarse con aguarrás mineral o nafta.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- New Albany, IN

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.