

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



#121 IMPRIMACIÓN DE ASFALTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#121 Asphalt Primer es una imprimación de asfalto penetrante de uso general que se utiliza para promover la adhesión antes de la aplicación de sistemas de membranas autoadhesivas, aplicadas en frío y trapeadas en caliente, así como cementos para techos, masillas y adhesivos a base de asfalto.

USOS BÁSICOS

- Diseñado para promover una adhesión superior de los materiales para techos.
- Como superficie protectora para techos metálicos, mampostería, estuco, muros de parapeto, bordillos y tapajuntas de base.
- Como compuesto antihumedad para paredes subterráneas.
- Como revestimiento protector para el interior de las jardineras.
- NO USAR con PVC, TPO, EPDM u otras membranas de una sola capa.



INFORMACIÓN DE PROPIEDAD FÍSICA*

Propiedad	Método	Valor
Peso/galón (lb)	ASTM D1475	7.5-8
COV máximo	Calculado	<350
Consistencia	N/A	Líquido negro
Peso de sólidos (%)	ASTM D1644	64 – 68
Punto de inflamabilidad	>105	PMCC
Temperatura de servicio (rango)	N/A	De 40 °F a 90 °F
Tiempo de secado	N/A	Promedio 3 horas para tocar

* Los datos comunicados se basan en los recursos independientes e internos disponibles. Mule-Hide se reserva el derecho de cambiar o modificar, a su discreción y sin previo aviso por escrito, cualquiera de la información, requisitos, especificaciones o políticas contenidas en este documento.



EMBALAJE

- Lata de aerosol de 14 oz (396 g)
- .9 galo (3.4 literos) canes
- Cubo de 4.75 galones (18 litros)

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Fácil de usar

APROBACIONES / CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

- Aprobación del condado de Miami Dade y ASTM D41
- Especificaciones de la Fed SS-A-701

TASAS DE COBERTURA

- Aproximadamente .5 galones por 100 pies cuadrados para una aplicación típica dependiendo de la porosidad de la superficie. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones de trabajo)

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN

- Aplicar solo cuando las temperaturas sean de 45 ° F (7.2 ° C) y aumenten.
- El clima frío podría resultar en una aplicación desigual y un curado inadecuado del producto.
- **TEMPERATURA DE INSTALACIÓN (continuación)**

Hoja de datos del producto

#121 IMPRIMACIÓN DE ASFALTO

- No aplique si existe una amenaza de inclemencias del tiempo dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.
- No caliente el recipiente ni intente diluir este producto. El clima frío hará que el producto se endurezca, lo que dificultará la aplicación.
- Para obtener mejores resultados en climas fríos, guarde el producto en un área cálida al menos 24 horas antes de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación de la superficie:

- Todas las superficies a adherir deben estar limpias, secas y libres de cualquier materia extraña como aceite, grasa, suciedad o cualquier residuo que pueda inhibir la capacidad de unión del producto recién instalado.
- En techos existentes, inspeccione la plataforma del techo. Las ampollas, las hebillas y los bordes elevados deben cortarse y repararse para obtener una superficie lisa.
- Revise todos los tapajuntas, bordes, desagües, valles y rejillas de ventilación y repare según sea necesario. En techos de grava, retire la grava antes de realizar la reparación.
- No lo use en superficies mojadas o húmedas, superficies previamente cubiertas con productos a base de alquitrán de hulla o sobre acabados Kynar.
- Use un cepillo de alambre para eliminar el óxido y las incrustaciones de las superficies metálicas.

Método de instalación:

- Revuelva bien el balde o agite la lata antes de la aplicación.
- El producto se puede aplicar mediante rociado de alta presión, rodillo o brocha. Aplique el producto en una película uniforme y continua y cepille bien en ambas direcciones para garantizar una cobertura completa y uniforme.
- Deje que la imprimación se seque completamente.

PRECAUCIONES

LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLE

- Contiene destilado de petróleo. Dañino o fatal si se ingiere. Cierre el recipiente después de cada uso. ¡NO LO TOME INTERNAMENTE! Dañino para el vapor. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso central y causar mareos, dolor de cabeza o náuseas. Causa irritación de nariz y garganta. Causa irritación ocular. Causa irritación de la piel. Los informes han asociado la exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional mediante la concentración e inhalación deliberada de contenidos puede ser dañino o fatal. Mantener alejado del calor y de las llamas abiertas.
- Úselo solo con ventilación adecuada. CIERRE LAS TOMAS DE AIRE en el techo hasta que se disipen los solventes. No respire vapores. Si experimenta lagrimeo en los ojos, dolor de cabeza o mareos o si el monitoreo del aire demuestra que los niveles de vapor/neblina están por encima de los límites aplicables, use un respirador adecuado y correctamente ajustado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso del respirador.
- **Advertencia de la Proposición 65 de California:** Este producto puede contener sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/o daños reproductivos.

Protección personal: la irritación puede resultar del contacto prolongado o repetido con la piel. Use guantes resistentes a productos químicos, gafas protectoras y ropa protectora, si es necesario.

Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y consulte a un médico.

Eliminación de residuos: los contenedores vacíos deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **Solo para uso profesional:** manténgase fuera del alcance de los niños.

Solo para uso exterior: consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para obtener datos específicos y manejo.

LIMPIAR

- Limpie las herramientas con alcoholes minerales o diluyente de pintura.

Hoja de datos del producto

#121 IMPRIMACIÓN DE ASFALTO

• ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- La vida útil del producto es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena correctamente.
- Guarde el recipiente a temperatura ambiente durante un mínimo de 24 horas antes de usarlo.
- No almacene a temperaturas superiores a 120 ° F.
- Observe las medidas de seguridad normales para el almacenamiento y la manipulación del producto antes y durante su uso.
- Mantenga los recipientes bien cubiertos cuando no estén en uso.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, Pensilvania
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.