

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Revestimiento de techo 100% silicona LS

Revestimiento de techo de una sola pieza



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El revestimiento para techos 100% silicona LS Mule-Hide es un revestimiento para techos de una sola pieza 100% a base de silicona que crea una barrera resistente a la intemperie, es duradera, transpirable, hermética y resistente a la intemperie. El revestimiento para techos 100% de silicona LS Mule-Hide está fabricado con resinas de silicona inorgánicas duraderas, pigmentos reforzadores y reflectantes y promotores de adhesión de silano.

USOS BÁSICOS

El revestimiento para techos 100% silicona LS Mule-Hide se puede aplicar sobre espuma de poliuretano nueva aplicada por aspersión, EPDM, TPO, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, hormigón, techos construidos con asfalto, techos de betún modificado granulado y techos metálicos.

EMBALAJE

Tamaño del contenedor: 5 galones

APLICACIÓN

Preparación

1. La superficie debe estar seca y libre de suciedad o partículas de corrosión.
2. Limpie con Mule-Hide 115 Cleaner. Los techos de EPDM requieren un lavado a presión agresivo y es posible que deban limpiarse dos veces para eliminar la contaminación de la superficie.
3. Enjuague bien el techo después de limpiarlo para eliminar todo el detergente.
4. Aplique la imprimación según sea necesario.
5. Todas las costuras, sujetadores y penetraciones deben sellarse con sellador de silicona 100% Mule-Hide.

Mezcla

1. Mezcle mecánicamente el revestimiento de techo LS 100% silicona antes de usarlo.
2. Evite arrastrar aire mientras mezcla.
3. No diluya.

Aplicación

1. La temperatura de aplicación recomendada es de 40 ° F y subiendo.
2. Para obtener los mejores resultados, aplique el recubrimiento de manera multidireccional.
3. Use revestimiento de techo LS 100% silicona ya que proviene del recipiente, no es necesario adelgazar con este producto.
4. El producto se cura a través de la absorción de humedad del aire.
5. El tiempo de curado será mucho más rápido en condiciones húmedas.
6. Los recipientes abiertos y parcialmente llenos se desollarán rápidamente, si esto ocurre, retire la piel y continúe usándolos.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Lea y comprenda la especificación completa de Mule-Hide para este producto antes de usarlo.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Según se suministra:		Como curado:	
Apariencia	Blanco, Gris	Dureza del durómetro, Shore A, puntos ASTM D2240	70
Contenido de sólidos, porcentaje en peso ASTM D1644	82.44%	Resistencia a la tracción, psi ASTM D412	551 (±25)
Gravedad específica, en 25 °C (77 °F)	1.31	Alargamiento, % ASTM D412	186 (±10)
Tiempo libre de gracias	10-20 min.	Permeabilidad, ¹ perms ASTM E96	7.9
Tiempo de curado	1-3 horas.	Tracción, ajustada al 100% de alargamiento	Cero
Contenido de sólidos % por volumen, ASTM D2679	68,9% (± 2)	Rango de estabilidad de temperatura, °C (°F)	-37 a 100 (-35 a 212)
VOC	<250 g/l	Envejecimiento acelerado, QUV, 5,000 horas ASTM G154	Sin degradación
¹ 20 milésimas de pulgada a 38 °C (100 °F) y 90 por ciento de humedad relativa		Propagación de llamas ASTM E108	Clase A
² Se aplica solo a silicona blanca		Reflectividad solar inicial ² , ASTM C1549	87
		Emisividad térmica inicial, ² ASTM C1371	90
		Valor ISR ²	113

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel o los humos. Si se produce irritación, busque atención médica. Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso profesional. Lea la SDS antes de usarla.

Advertencia de la Proposición 65 de California: Este producto puede contener químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/o daños reproductivos.

LIMPIAR

Limpie con un solvente de limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Vida útil de dos años con almacenamiento adecuado.
- El almacenamiento en el lugar de trabajo a más de 90 ° F (32 ° C) puede afectar la vida útil del producto. Almacene el producto a temperaturas entre 60 ° F y 80 ° F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60 ° F antes de su uso.



Revestimiento de techo 100% silicona LS

Revestimiento de techo de una sola pieza



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, los cambios y las actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.