

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

#121 Imprimación para asfalto

Imprimación protectora para asfalto



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

Una imprimación de asfalto penetrante de uso general utilizada para promover la adhesión antes de la aplicación de sistemas de membrana con fregado en caliente, aplicado en frío y autoadhesivo, así como cementos para techos, mástiles y adhesivos a base de asfalto.

Características y beneficios

- Diseñado para ser utilizado en tejados de superficie lisa, membranas bituminosas modificadas con polímero (APP, SBS) y membranas de cubiertas enrollables como recubrimiento protector
- Puede usarse como superficie protectora para cubiertas metálicas, mampostería, estuco, paredes de parapeto, bordillos y solapes de base
- NO USAR con PVC, TPO, EPDM u otras membranas monocapa



Embalaje: cubo de 4,7 galones,
lata de espray de 15 oz

Información de la propiedad física	
Propiedad	Valor
Máximo de COV	350 G/L
Consistencia	Líquido negro
Peso	7,7 +/- 0,2 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	105°F +
Temperatura de servicio (rango)	40°F - 90°F
Tiempo de secado	De media 3 horas para tocar

Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



Miami Dade County Product Control Approved



#121 Imprimación para asfalto

Imprimación protectora para asfalto

Mod Bit
M&R

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de la imprimación para asfalto MuleHide #121? ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas?

MuleHide #121 es una capa de unión y sellador penetrante a base de disolventes para imprimir la mayoría de superficies antes de aplicar recubrimientos de asfalto aplicados en frío o con fregona en caliente, cementos para tejados, adhesivos, impermeabilización contra la humedad y impermeabilización del asfalto. No se recomienda como recubrimiento independiente para tejados.

2. ¿Cuál es la tarifa de cobertura para la imprimación MuleHide #121 para asfáltico?

El rango de aplicación oscila entre 0,5 y 1,0 galones por 100 pies cuadrados, dependiendo de la porosidad superficial.

3. ¿Cómo se aplica la imprimación MuleHide #121 para asfalto?

Aplica una capa fina y simple de #104 sobre toda la superficie con un rodillo o un equipo de pulverización de alta resistencia. Cepilla el exceso inmediatamente después de aplicarla. Evita la sobreaplicación y la acumulación de película superficial. Deja que se seque bien antes de aplicar adhesivos o recubrimientos. Guarda la imprimación en una habitación cálida durante la noche antes de usarla en clima frío.

4. ¿Cuál es el tiempo de secado para la imprimación MuleHide #121 Asphalt?

El imprimador de asfalto #121 se seca en aproximadamente 2-24 horas en clima cálido y seco. El tiempo de secado varía según las condiciones meteorológicas.

5. ¿Se puede usar la imprimación para asfalto MuleHide #121 en sistemas de cubiertas monocapa?

No, NO uses imprimación asfáltica #121 en membranas de PVC, TPO, EPDM u otras capas simples.

6. ¿Cuál es la vida útil del Imprimador de Asfalto MuleHide #121?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil de la imprimación para asfáltico MuleHide #121 es de 24 meses desde la fecha de fabricación para productos con cubos. Los botes de aerosol pueden perder propelente con el tiempo, lo que provoca una vida útil reducida de solo 12 meses. Guarda la imprimación en una habitación cálida durante la noche antes de usarla en clima frío.

7. ¿A qué temperatura debe almacenarse el imprimador MuleHide #121 para asfáltico?

El imprimador de asfalto #121 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

8. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del cual se puede aplicar la imprimación MuleHide #121 para asfálticos?

El imprimador para asfalto #121 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea al menos de 45°F y esté subiendo. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No se recomienda su aplicación si la temperatura del sustrato supera los 140°F.



Imprimación MuleHide #121 para asfalto aplicándose con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24