

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# #121 Imprimación de asfalto

## Imprimación protectora de asfalto



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente  
800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

### Descripción del producto

Una imprimación asfáltica penetrante de uso general que se utiliza para promover la adhesión antes de la aplicación de sistemas de membranas autoadhesivas, aplicadas en frío y trapeadas en caliente, así como cementos para techos, masillas y adhesivos a base de asfalto.

### Características y beneficios

- Diseñado para ser utilizado en techos construidos de superficie lisa, membranas bituminosas modificadas con polímeros (APP, SBS) y membranas para techos enrollables como recubrimiento protector
- Se puede utilizar como superficie protectora para techos metálicos, mampostería, estuco, paredes de parapeto, bordillos y tapajuntas de base
- NO USAR con PVC, TPO, EPDM u otras membranas de una sola capa



Paquete: Cubo de 4.7 galones, lata de spray de 15 oz

### Información de propiedad física

Propiedad	Valor
COV máximo	350 g/l
Consistencia	Líquido negro
Peso	7.7 +/- 0.2 lbs. por galón
Punto de inflamación (TCC)	105 °F +
Temperatura de servicio (rango)	40 ° F - 90 ° F
Tiempo de secado	Promedio de 3 horas para tocar

### Métodos de aplicación:



Aprobaciones / Cumplimiento del código:



# #121 Imprimación de asfalto

## Imprimación protectora de asfalto

Se utiliza como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit M&R

### Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son los beneficios / inconvenientes de Mule-Hide #121 Asphalt Primer? ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas?  
Mule-Hide #121 es una capa de unión a base de solvente y sellador penetrante para imprimir la mayoría de las superficies antes de la aplicación de recubrimientos de asfalto aplicados en frío o trapeados en caliente, cementos para techos, adhesivos, impermeabilización e impermeabilización de asfalto. No se recomienda como revestimiento de techo independiente.
2. ¿Cuál es la tasa de cobertura de Mule-Hide #121 Asphalt Primer?  
El rango de aplicación es de entre 0.5 y 1.0 galones por 100 pies cuadrados, dependiendo de la porosidad de la superficie.
3. ¿Cómo se aplica Mule-Hide #121 Asphalt Primer?  
Aplique una capa delgada y única sobre toda la superficie con un rodillo o un equipo de pulverización de alta resistencia. Cepille cualquier exceso inmediatamente después de la aplicación. Evite la aplicación excesiva y la acumulación de película superficial. Deje secar completamente antes de aplicar adhesivos o recubrimientos. Guarde la imprimación en una habitación cálida durante la noche antes de usarla en climas fríos.
4. ¿Cuál es el tiempo de secado de la imprimación asfáltica Mule-Hide #121?  
#121 Imprimación de asfalto se seca en aproximadamente 2-24 horas en climas cálidos y secos. El tiempo de secado varía según las condiciones climáticas.
5. ¿Se puede usar la imprimación asfáltica Mule-Hide #121 en sistemas de techos de una sola capa?  
No, NO use la imprimación de asfalto # 121 en PVC, TPO, EPDM u otras membranas de una sola capa.
6. ¿Cuál es la vida útil de Mule-Hide #121 Asphalt Primer?  
Con un almacenamiento adecuado, la vida útil de la imprimación asfáltica Mule-Hide #121 es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, para productos de cubo. Las latas de aerosol pueden perder propelente con el tiempo, lo que lleva a una vida útil más corta de solo 12 meses. Guarde la imprimación en una habitación cálida durante la noche antes de usarla en climas fríos.
7. ¿A qué temperatura se debe almacenar Mule-Hide #121 Asphalt Primer?  
# 121 La imprimación de asfalto debe almacenarse a una temperatura de al menos 45 ° F pero no más de 120 ° F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.
8. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del cual se puede aplicar Mule-Hide #121 Imprimación Asfáltica?  
#121 La imprimación asfáltica solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea de al menos 45 ° F y aumente. El clima frío puede resultar en una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, lo que dificultará la aplicación. No se recomienda la aplicación si la temperatura del sustrato es superior a 140 ° F.



Imprimación asfáltica Mule-Hide #121 que se aplica con un rodillo.



Imprimación de asfalto Mule-Hide #121 que se aplica con una lata de aerosol.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 9/21