

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

#231 Cemento intermitente

Revestimiento protector de asfalto



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones climáticas

Descripción del producto

El cemento para tapajuntas Mule-Hide #231 es un cemento para tapajuntas de grado profesional, para todo clima y aplicado en frío, ideal para usar con muchos tipos de membranas de asfalto para techos.

- Se puede utilizar para reparar techos construidos convencionales, tejas de asfalto, techos metálicos y superficies de mampostería.
- Sella fugas y aberturas alrededor de todo tipo de tapajuntas, incluidas chimeneas, rejillas de ventilación, tragaluces, juntas metálicas, canaletas y componentes similares de tapajuntas acumulados.
- Se puede utilizar para la impermeabilización del lado positivo del hormigón, las paredes de mampostería y los cimientos.

Características y beneficios

- No se separará.
- Altamente flexible para adaptarse a la expansión y contracción del sistema de techado relacionada con la temperatura.
- Consistencia pesada de grado de llana.
- Durabilidad y rendimiento excepcionales en una amplia gama de temperaturas y condiciones climáticas desafiantes. No se agrietará en el lodo y seguirá siendo altamente resistente y duradero en todas las estaciones.
- La matriz de fibra entrelazada garantiza una adhesión uniforme y excelente.
- Excelente resistencia al pandeo cuando se usa en superficies verticales, incluso a altas temperaturas.
- No daña las membranas convencionales para techos a base de asfalto.
- Fácil de usar. Listo para aplicar nada más sacarlo del envase. Textura suave para una aplicación sin problemas con una llana puntiaguda, una espátula de borde ancho o una mano enguantada.



Paquete: Cubo de 4.7 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones / Cumplimiento del código:



D4586 Tipo I, D3409

Información de propiedad física

Propiedad	Valor
COV máximo	250 g/l
Consistencia	Masilla gruesa
Peso	8.7 lbs. por galón +/- 0.2
Punto de inflamación (TCC)	105 °F+
Rango de temperatura de servicio	40 ° F - 90 ° F
Resistencia a ácidos, alquídicos	Excelente

#231 Cemento intermitente

Revestimiento protector de asfalto

Se utiliza como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit M&R

Preguntas frecuentes

1. ¿En qué se diferencia el cemento tapajuntas Mule-Hide #231 del cemento tapajuntas modificado premium Mule-Hide #241 y el cemento elastomérico húmedo/seco Mule-Hide #251? ¿Qué criterios deben usar los contratistas para determinar cuál usar?

El cemento tapajuntas Mule-Hide #231 se diferencia de #241 y #251 en que es un cemento intermitente no modificado. Este producto se extiende fácilmente y se utiliza para reparar fugas, puntos agrietados y agujeros en tejas, así como techos bituminosos modificados con polímeros (APP, SBS). Los contratistas que buscan un cemento de tapajuntas de asfalto refinado y de primera calidad, no modificado, eligen este producto para todas las aplicaciones de techos residenciales o comerciales, de pendiente baja o pronunciada.
2. ¿Cuál es la tasa de cobertura de Mule-Hide #231 Flashing Cement?
La tasa de cobertura para el cemento de tapajuntas Mule-Hide #231 es de aproximadamente 8 galones por 100 pies cuadrados para una capa de 1/8 de pulgada (3 mm) aplicada a ambas superficies. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones de trabajo).
3. ¿Cómo se aplica el cemento tapajuntas Mule-Hide #231?
Mule-Hide #231 Flashing Cement se puede aplicar con una llana puntiaguda, una espátula de filo ancho o una mano enguantada.
4. ¿Se puede usar el cemento tapajuntas Mule-Hide # 231 con sistemas de techos de una sola capa?
No. NO USE el cemento tapajuntas Mule-Hide #231 con PVC, TPO, EPDM u otras membranas para techos de una sola capa.
5. ¿Cuál es la vida útil del cemento tapajuntas Mule-Hide # 231?
Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del cemento tapajuntas Mule-Hide # 231 es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
6. ¿A qué temperatura se debe almacenar el cemento tapajuntas Mule-Hide #231?
El cemento de tapajuntas Mule-Hide # 231 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45 ° F pero no más de 120 ° F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de la aplicación.
7. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del cual se puede aplicar el cemento tapajuntas Mule-Hide #231?
El cemento intermitente Mule-Hide # 231 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es de al menos 45 ° F y aumenta. El clima frío puede resultar en una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, lo que dificultará la aplicación. No se recomienda la aplicación si la temperatura del sustrato es superior a 140 ° F.



Piel de mula #231 Cemento intermitente aplicado con llana.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 9/21