

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

#251 Cemento elastomérico húmedo/seco premium



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones climáticas

Descripción del producto

Tenaz en condiciones extremas, el cemento elastomérico húmedo/seco Mule-Hide #251 es un agente adhesivo aplicado en frío formulado para realizar reparaciones húmedas de fugas en muchas membranas asfálticas para techos y sistemas de techos de betún modificado SBS. Fortificado con caucho SBS, es ideal para sellar y parchear agujeros y grietas temporales de emergencia en techos, incluso en agua estancada. También se puede utilizar para realizar reparaciones de emergencia en sistemas de techos construidos (BUR), tejas y concreto, así como para impermeabilización general.

- Se utiliza para instalar tapajuntas de membrana de betún modificado SBS en paredes de parapeto, bordillos y penetraciones en techos.
- Ideal para realizar reparaciones impermeabilizantes, particularmente en juntas móviles.
- Sella solapas y bordes perimetrales de membranas bituminosas modificadas autoadhesivas.
- Solo en aplicaciones de reparación, se puede usar como aplicación tópica en productos para techos de betún modificado con APP liso o granulado.
- Repara grietas, roturas y pequeños agujeros en techos y tapajuntas a base de asfalto en condiciones húmedas y secas.
- Se puede utilizar para instalar bridas de borde metálico y sellar costuras de canaletas, conductos de aire acondicionado y otras juntas metálicas.
- Se puede utilizar para la impermeabilización del lado positivo del hormigón, las paredes de mampostería y los cimientos.

Características y beneficios

- Se adhiere a la mayoría de las superficies en condiciones húmedas y secas.
- Altamente flexible para adaptarse a la expansión y contracción del sistema de techado relacionada con la temperatura.
- Gran fuerza de unión.
- Consistencia pesada de grado de llana.
- Durabilidad y rendimiento excepcionales en una amplia gama de temperaturas y condiciones climáticas desafiantes. No se agrietará en el lodo y seguirá siendo altamente resistente y duradero en todas las estaciones.
- La matriz de fibra entrelazada garantiza una adhesión uniforme y excelente.
- Excelente resistencia al pandeo cuando se usa en superficies verticales, incluso a altas temperaturas.
- No daña las membranas convencionales para techos a base de asfalto.



Paquete: Cubo de 2.8 galones,
4.7 de 4.7 galones
10.5 onzas Tubo

Métodos de aplicación:



Aprobaciones / Cumplimiento del código:



D4586 Tipo I, D3409

#251 Cemento elastomérico húmedo/seco premium

Se utiliza como componente dentro de estos sistemas:

Mod Bit M&R

Información de propiedad física

Valor de la propiedad

Máximo VOC 250 G/L	Consistencia	Peso de la Masilla
Gruesa 8.7 lbs. por galón	+/- 0.2	Punto de Inflamación
(T.C.C) 105°F+	Rango de	Temperatura de Servicio
40°F - 90°F	Resistencia a	Ácidos, Alquídicos
Excelente		

Preguntas frecuentes

1. ¿En qué se diferencia el cemento elastomérico húmedo/seco premium Mule-Hide #251 del cemento flashing Mule-Hide #231 y el cemento flashing modificado premium Mule-Hide #241? ¿Qué criterios deben usar los contratistas para determinar cuál usar?

El cemento elastomérico húmedo/seco premium #251 difiere del #231 en que está modificado con polímeros, lo que significa que es más flexible y de mayor rendimiento en aplicaciones comerciales de baja pendiente que el #231. #251 difiere de #241 en que #251 está formulado para funcionar en aplicaciones húmedas, cuando sea necesario, y contiene modificadores de polímeros de primera calidad. # 251 es el principal compuesto de reparación que se extiende y aplica fácilmente para reparar grietas, costuras, grietas y agujeros en grava perforada, láminas de cubierta con superficie mineral, techos de asfalto de superficie lisa y la mayoría de las membranas SBS y Granulated APP. Las propiedades modificadas proporcionan excelentes características de adhesión, elongación y recuperación. Los contratistas que buscan cemento de tapajuntas de asfalto modificado de la más alta calidad con funcionalidad húmeda/seca eligen este producto para aplicaciones de techos comerciales, de baja pendiente o de pendiente pronunciada.

2. ¿Cuál es la tasa de cobertura del cemento elastomérico húmedo/seco premium Mule-Hide #251?

La tasa de cobertura para Mule-Hide #251 Premium Wet/Dry Elastomeric Flashing Cement es de aproximadamente 8 galones por 100 pies cuadrados para una capa de 1/8 de pulgada (3 mm) aplicada a ambas superficies.

3. ¿Cómo se aplica Mule-Hide #251 Premium Wet/Dry Elastomeric Flashing Cement?

El cemento elastomérico húmedo/seco premium Mule-Hide #251 se puede aplicar con una llana puntiaguda, una espátula de borde ancho o una mano enguantada.

4. ¿Cuál es la vida útil del cemento elastomérico húmedo/seco premium Mule-Hide #251?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del cemento elastomérico húmedo/seco premium Mule-Hide #251 es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

5. ¿A qué temperatura se debe almacenar Mule-Hide #251 Premium Wet/Dry Elastomeric Flashing Cement?

El cemento elastomérico húmedo/seco premium #251 de piel de mula debe almacenarse a una temperatura de al menos 45 ° F pero no más de 120 ° F.

6. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del cual se puede aplicar Mule-Hide #251 Premium Wet/Dry Elastomeric Flashing Cement?

El cemento elastomérico elastómero húmedo/seco premium Mule-Hide #251 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es de al menos 45 ° F y está aumentando. El clima frío puede resultar en una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, lo que dificultará la aplicación. No se recomienda la aplicación si la temperatura del sustrato es superior a 140 ° F.



Cemento elastomérico húmedo/seco premium #251 de piel de mula que se usa con una paleta.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULE-HIDE RENUNCIA

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.

REV 0 9/21