

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Recubrimiento de tejado con emulsión no fibrada #311

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com



Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

El recubrimiento de cubierta con emulsión no fibrada MuleHide #311 resiste el calor, la lluvia y la nieve, y es especialmente adecuado en climas cálidos. El recubrimiento de emulsión de arcilla a base de asfalto protege los tejados de superficie lisa y las membranas modificadas de betún. No fluye cuando se aplica en capas gruesas. Cuando está seco, permanece firmemente en su sitio, incluso cuando está expuesto a temperaturas elevadas.

- Bueno cuando se utiliza como capa base antes de aplicar recubrimientos de aluminio o elastoméricos.
- Eficaz como capa base para recubrimientos reflectantes.
- También protege tejados metálicos, mampostería, estuco, paredes de parapeto, bordillos y solapes de base.
- Eficaz para impermeabilizar paredes bajo el nivel del suelo contra la humedad.
- Puede usarse como recubrimiento protector en el interior de jardinerías.

Características y beneficios

- Respetuoso con el medio ambiente. El recubrimiento de MuleHide #311 con emulsión no fibrada para tejados es a base de agua, libre de disolventes y no combustible. No se requiere ninguna etiqueta de "etiqueta roja" para indicar riesgo de incendio.
- Contiene un tipo de asfalto blando y dúctil que lo hace altamente resistente a la lluvia, la nieve y el calor.
- La consistencia de cuerpo grueso y semipasta facilita su aplicación con pincel, rodillo o pulverizador.
- Gran fuerza de unión.
- Durabilidad y rendimiento excepcionales en una amplia gama de condiciones climáticas y temperaturas desafiantes. No se agrietará el barro y seguirá siendo muy resistente y duradero durante todas las estaciones.
- No daña las membranas convencionales de cubiertas asfálticas.



Embalaje: cubo de 4,7 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



Miami Dade County Product Control Approved



D1227 Tipo III Clase I

Información de la propiedad física	
Propiedad	Valor
Máximo de COV	30 G/L
Consistencia	Solubles en agua
Punto de Inflamación (T.C.C)	Ninguno
Punto de ebullición	212° F
Densidad de vapor	Más pesado que el aire

Recubrimiento de tejado con emulsión no fibrada #311

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué criterios deben usar los contratistas al decidir si emplear el recubrimiento de tejado con emulsión no fibrada MuleHide #311 o el recubrimiento con emulsión fibrada MuleHide #301?

El recubrimiento de cubierta con emulsión no fibrada MuleHide #311 proporciona un acabado suave y una sensación de deslizamiento al aplicar el producto. Las características y beneficios de rendimiento entre el #311 y el #301 son muy comparables, siendo la principal diferencia la textura y la sensación del producto.

2. ¿Cuáles son las tasas de cobertura y tamaños de las puntas de pulverización para el recubrimiento de tejado MuleHide #311 con emulsión no fibrada?

La tasa de cobertura para el recubrimiento de tejado con emulsión no fibrada MuleHide #311 es aproximadamente

De 3 a 4 galones por 100 pies cuadrados, dependiendo de la superficie del tejado. Los requisitos de pulverización son de 3.000 psi a 2 a 8 galones por minuto. Tamaño de la punta = 0,0861<, abanico = 6 pulgadas a 12 pulgadas. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones del trabajo.)

3. ¿Cómo se aplica el recubrimiento de emulsión no fibrada para tejados MuleHide #311?

El recubrimiento de emulsión no fibrada MuleHide #311 puede aplicarse usando un cepillo para tejados, a rodillo o un pulverizador de alta presión.

4. ¿Cuál es el tiempo de secado para el recubrimiento de tejado con emulsión no fibrada MuleHide #311?

El tiempo de secado para el recubrimiento de emulsión no fibrada MuleHide #311 es de 6 a 24 horas en buenas condiciones, o de 2 a 7 días en clima húmedo o frío. El tiempo real de secado variará según las condiciones meteorológicas específicas en la obra.

5. ¿Cuál es la vida útil del recubrimiento de tejado con emulsión no fibrada MuleHide #311?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del recubrimiento de MuleHide #311 Emulsion para Tejados No Fibrados es 18 meses desde la fecha de fabricación.

6. ¿A qué temperatura debe almacenarse el recubrimiento de emulsión no fibrada MuleHide #311?

El recubrimiento de MuleHide #311 Emulsion no fibrada debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

7. ¿En qué condiciones meteorológicas se puede aplicar el recubrimiento de emulsión no fibrada MuleHide #311?

El recubrimiento de emulsión no fibrada MuleHide #311 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea al menos de 50°F y esté subiendo. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No apliques el recubrimiento de emulsión no fibrada MuleHide #311 si existe amenaza de lluvia en las 24 horas siguientes a la aplicación.



Recubrimiento de MuleHide #311 Emulsion no fibrada para tejado aplicado con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directorio de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24