

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Recubrimiento estándar de tejado de aluminio fibrado #406

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com



Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

El recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 proporciona protección de alto rendimiento para sistemas de tejado a base de asfalto, prolongando su vida útil al protegerlos de calor, luz ultravioleta, moho, hongos y óxido. El recubrimiento de carrocería gruesa ofrece una excelente reflectividad.

- Diseñado para su aplicación en chapas de betún modificadas nuevas o existentes con APP o SBS (lisas y granuladas), tejados de asfalto y tapajuntas.
- Puede utilizarse para recubrir una variedad de otros sustratos, incluyendo superficies de mampostería y acero estructural.
- Debe aplicarse solo en áreas con drenaje positivo.
- El producto debe mezclarse muy bien con un taladro hasta que el recubrimiento aparezca plateado. La mezcla a mano no es satisfactoria. El tiempo medio de mezcla por cubo debería ser de aproximadamente 2 minutos.

Características y beneficios

- Acabado plateado brillante
- Contiene pasta de aluminio para proteger el tejado del óxido, hongos y moho.
- Forma una fuerte unión con el material base.
- Ofrece excelentes características de envejecimiento y no se agrietará ni secará prematuramente.
- No daña las membranas convencionales de techos a base de asfalto



Embalaje: cubo de 4,7 galones, tambor de 50 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



Miami Dade County Product Control Approved



D2824 Tipo III

Especificaciones de la Fed - TCC 1079

Información de la propiedad física	
Propiedad	Valor
Máximo de COV	500 G/L
Consistencia	Semi mástic
Peso	7,8 +/- 0,3 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	105°F+
Características de la película seca	Firme, no hortera
Apariencia	Aluminio brillante
Tiempo de secado	1-2 horas para tocar (de media)

Recubrimiento estándar de tejado de aluminio fibrado #406

Mod Bit
M&R

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo debe usarse el recubrimiento estándar de aluminio fibrado para tejados MuleHide #406 frente a ¿Recubrimiento premium de aluminio fibrado en el tejado MuleHide #401? ¿Por qué?

Para los contratistas que buscan un recubrimiento de aluminio de calidad y mejor valor, el Recubrimiento de Tejado de Aluminio Fibrado Estándar MuleHide #406 ofrece un rendimiento excepcional. El recubrimiento premium de aluminio fibrado #401 debe considerarse cuando la óptica y la estética son el objetivo principal.

2. ¿Cuál es la tasa de cobertura y los tamaños de la punta de pulverización para el recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406?

La tarifa de cobertura para el recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 es aproximadamente de 1 a 1,5 galones por 100 pies cuadrados. Los requisitos de pulverización son de 3.000 psi a 1,5 galones por minuto. Tamaño de la punta = 0,051 a 0,067, abanico = 6 pulgadas. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones del trabajo.)

3. ¿Cómo se aplica el recubrimiento estándar de aluminio fibrado para tejados MuleHide #406?

El recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 puede aplicarse usando un pulverizador de alta presión, un rodillo o un cepillo. Para obtener los mejores resultados, rocíe usando el equipo adecuado.

4. ¿Se puede aplicar el recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 a sistemas de tejados monocapa?

NO. NO APLIQUES el recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 sobre membranas de tejado de PVC, TPO, EPDM u otras capas simples.

5. ¿Cuál es la vida útil del recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del Recubrimiento de Aluminio Fibrado Estándar MuleHide #406 es de 24 meses desde la fecha de fabricación.

6. ¿A qué temperatura debe almacenarse el recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406?

El recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

7. ¿En qué condiciones meteorológicas se puede aplicar el recubrimiento estándar de aluminio fibrado para tejados MuleHide #406?

El recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea de al menos 50°F y aumente. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No aplique el recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 si existe riesgo de mal tiempo en las 24 horas posteriores a la aplicación.



Recubrimiento estándar de aluminio fibrado MuleHide #406 aplicándose con un rodillo.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLICITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24